

## ●ヨド Hyper GLカラー タフロン

色番	色名	マンセル値	日射反射率R <sub>ε</sub> (%) λ=780~2500nm	明度 (L*)	光沢 (%)	塗膜耐久性の 種類	表示記号例	全国
YT45H	クリーム	4.4Y 8.1/1.5	59	82	4	3類	CGLCCR-30	○
YT85H	アイボリー	6.1GY 7.3/0.6	43	75	4	3類	CGLCCR-30	○
YT20H	シルバー	5.6BG 7.0/0.1	52	75	4	3類	CGLCCR-30	○
YT25H	グレー	8.2BG 5.1/0.5	19	55	4	3類	CGLCCR-30	○
YT10H	ライトグリーン	2.9G 5.9/1.7	55	61	4	3類	CGLCCR-30	○
YT15H	グリーン	8.6GY 3.8/1.0	44	38	5	6類	CGLCCR-60	○
YT55H	ブルー	8.9B 4.1/2.7	40	44	5	3類	CGLCCR-30	○
YT35H	レンガ	6.3R 3.3/3.9	52	35	5	6類	CGLCCR-60	○
YT65H	ブラウン	2.6R 2.7/0.6	46	30	5	6類	CGLCCR-60	○
YT90H	ギンゴロ	2.5G 4.1/0.2	23	48	4	3類	CGLCCR-30	○
YT75H	ダークグレー	5.8G 4.1/0.2	14	45	4	3類	CGLCCR-30	○
YT95H	ブラック	0.3PB 2.9/0.5	37	32	5	3類	CGLCCR-30	○

※数値は参考値であり、測定に使用する機器や測定するサンプルによって異なる場合があります。

## ●ヨド Hyper GLカラー ハイブリッド 屋根 壁

色番	色名	マンセル値	日射反射率R <sub>ε</sub> (%) λ=780~2500nm	明度 (L*)	光沢 (%)	塗膜耐久性の 種類	表示記号例	全国
HB81SE	ウールグレー	3.0GY 7.7/0.7	59	79	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB23SE	ポップシルバー	8.1G 7.0/0.1	52	73	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB29SE	銀黒	5.3G 4.5/0.2	35	49	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB43SE	クリーム	4.5Y 8.3/1.5	66	85	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB25SE	グレー	2.3B 5.2/0.3	38	55	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB31SE	レンガ	9.2R 3.2/3.0	34	35	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB71SE	緑青	1.4BG 5.4/2.9	49	58	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB11SE	緑	4.2G 3.1/1.6	25	35	7	2類	CGLCCR-20 F	○
HB61SE	茶	5.8YR 2.9/0.7	26	33	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB55SE	ブルー	9.4B 3.3/3.9	29	38	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB51SE	紺	4.5PB 2.4/1.6	20	29	5	2類	CGLCCR-20 F	○
HB91SE	黒	9.6PB 2.4/0.3	22	28	5	2類	CGLCCR-20 F	○

※数値は参考値であり、測定に使用する機器や測定するサンプルによって異なる場合があります。